CORIBETON
MASILLA ANTICONTRACCION ADHESIVA USO UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

PRODUCTO EN FORMA SOLIDA COMPUESTO POR MINERALES ELEGIDOS, TRATADOS ESPECIALMENTE Y AGLOMERANTES NATURALES QUE CONFORMAN JUNTO CON OTROS ADITIVOS UN PRODUCTO UNICO, PREPARADO SIN CONTRACCIÓN.
SE ADHIERE MONOLÍTICAMENTE A LA SUPERFICIE AUNQUE SE APLIQUE EN FUERTES ESPESORES SOBRE PARAMENTOS VERTICALES, ENTRE SUS INNUMERABLES CUALIDADES TÉCNICAS DESTACAMOS:

- OPTIMO PODER AUTOADHESIVO.
- FACILÍSIMA APLICACIÓN.
- ELEVADÍSIMA DUREZA.
- TRANSPIRABLE.
- NO AGRIETA NI SE PRODUCEN FISURAS.
- NO MERMA.

CAMPO DE APLICACIONES:

CORIBETON ES UN PRODUCTO IDÓNEO PARA ENLUCIR, REPASAR, TAPAR O ESTUCAR TODA CLASE DE PARAMENTOS O SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES TALES COMO, LADRILLO, PIEDRA NATURAL O ARTIFICIAL, CEMENTO, HORMIGÓN PREFABRICADO O CELULAR, YESO, ALBAÑILERÍA EN GENERAL ETC,.
PUEDE APLICARSE TAMBIEN SOBRE HIERRO (ACONSEJABLE PREVIO UN ANTIOXIDANTE), CERÁMICA (CONSULTAR), MADERA, PINTURAS VIEJAS QUE ESTEN EN BUEN ESTADO, ESTUCOS DE TODO TIPO, PASTAS PETREAS, ETC,.
IDEAL PARA TAPAR EVENTUALES GRIETAS O CAVIDADES SIN IMPORTAR SU TAMAÑO O PROFUNDIDAD, RECONSTRUIR MOLDURAS, ANGULOS, ESQUINAS, ETC,. INDICADÍSIMO PARA TODA CLASE DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN LA RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE HORMIGÓN PREFABRICADO.
EN EL CASO PARTICULAR DE LA RESTAURACIÓN DE INMUEBLE O FACHADAS CORIBETON ES UNA BASE PERFECTA PARA EL POSTERIOR PINTADO O DECORADO DE LAS MISMAS.

MODO DE EMPLEO:

MEZCLAR 2,5 PARTES DE CORIBETON CON 1 PARTE DE AGUA APROX.
LA MASA OBTENIDA TIENE UN TIEMPO DE TRABAJO DE 45 MIN. A TEMPERATURA MEDIA DE 18/20ºC.
CORIBETON PUEDE APLICARSE EN CUALQUIER ESPESOR Y EN UNA SOLA OPERACIÓN DE TRABAJO, PARA ESPESORES SUPERIORES A 15 M/M. AGREGAR AL PRODUCTO ARENA DE GRANULOMETRIA 0/0,4 M/M. HASTA 1/3 DEL VOLUMEN PREPARADO, CON ESTA OPERACIÓN SE CONSIGUE (SIN RESTAR CALIDAD) UNA SOLUCION ECONÓMICAMENTE OPTIMA PARA LA REPARACIÓN DE CAVIDADES O LA APLICACIÓN DE ESPESORES ELEVADOS.
ES POSIBLE PIGMENTAR EL PRODUCTO CORIBETON CON OXIDOS DE HIERRO (MAX. 5%) O CORREGIR SU TONALIDAD CON EL USO DEL CEMENTO BLANCO O GRIS.

FICHA TÉCNICA CORIBETON (Pag.2)

DATOS TÉCNICOS:

TIEMPO DE FRAGUADO: INICIO DESPUÉS DE 45 MIN. TOTAL DESPUÉS DE 90 MIN.
SE SOLIDIFICA POR MEDIO DE HIDRATACIÓN Y SECAMIENTO ANTES DE 2 H. APROX.
DESDE SU APLICACIÓN A TEMPERATURA NORMAL.
PESO ESPECIFICO DISUELTO: 1,1 KGS./LT. APROX.
PESO FRESCO MASA: 1,7 KGS./LT. APROX.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:

DESPUÉS DE 3 DIAS: 57 KP./CMC.
DESPUÉS DE 7 DIAS: 85 KP./CMC.
DESPUÉS DE 28 DIAS: 141 KP./CMC.

RESISTENCIA A LA FIJACIÓN:

DESPUÉS DE 3 DIAS: 23 KP./CMC.
DESPUÉS DE 7 DIAS: 36 KP./CMC.
DESPUÉS DE 28 DIAS: 47 KP. CMC.

DUREZA DE PENETRACIÓN DE ESFERA (CON ESPESOR DE 10 M/M.):

DESPUÉS DE 1 DIAS: 40 KP./CMC.
DESPUÉS DE 3 DIAS: 124 KP./CMC.
DESPUÉS DE 5 DIAS: 160 KP./CMC.

CONSUMO:

VARIABLE SEGÚN SOPORTE, Y TIPO DE TRABAJO A REALIZAR.
RECOMENDACIONES NO UTILIZAR CORIBETON CON TEMPERATURAS INF. A 5ºC.
CONSEVAR EN LUGAR SECO.

PRESENTACIÓN:

SACOS DE 25 KG.
SE FABRICA EN BLANCO Y GRIS.